



ACRYL 1 SOLYPLAST MURI E FESSURE

NATURA DEL PRODOTTO

Sigillante acrilico in dispersione acquosa.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pattex Acryl 1 è un sigillante elasto-plastico monocomponente. Il prodotto indurito è sovraverniciabile con una vasta gamma di pitture e vernici.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per la sigillatura in interni di infissi, cassonetti, crepe e fessure. E' indicato anche per sigillatura e riparazione di componenti in legno, mobili ed elementi di arredo oltre a porte, finestre, travi, sottotetti e perlinature. La sigillatura con Pattex Acryl 1 è ideale per giunti di limitate dimensioni. Nessuna interferenza su superfici verniciate, poiché il prodotto non contiene solventi. Non adatto su superfici ferrose non verniciate. Non adatto per sigillature calpestabili in orizzontale (es. pavimentazioni) e per sigillature esposte ad acqua battente o forte umidità.

MATERIALI

- Legno
- Muratura
- Cartongesso
- Materiali porosi in genere

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere pulite, prive di olii, grassi, polvere. Eliminare e consolidare le parti friabili. Eventualmente inumidire le superfici.

APPLICAZIONE

Tagliare il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si vuole ottenere. Estrudere con l'apposita pistola. Lisciare il sigillante con una spatola bagnata di acqua prima della formazione della pellicola superficiale. Non esporre ad acqua battente prima della formazione di un consistente strato di pelle (circa 12 ore).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura Chimica	Polimeri acrilici in dispersione acquosa
Aspetto	Pastoso tissotropico
Densità	ca. 1,64 g/ml
Tempo pelle	15 - 30 minuti (in funzione di temperatura e umidità relativa)
Tempo di indurimento in massa	ca. 1 - 2 mm/24 ore (23°C - 50% u.r.)
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Temperatura di esercizio	da -20°C a +80°C
Modulo al 100% di allungamento	ca. 0,25 N/mm ²
Movimento massimo di lavoro	10%

FORMATO

Cartuccia da 300 ml.

MAGAZZINAGGIO

Pattex Acryl 1 deve essere conservato in luogo fresco e asciutto a temperatura non inferiore ai +5°C. Se ben conservato il prodotto è stabile per 18 mesi. Teme il gelo.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato e al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A. - via Amoretti, 78 - 20100 Milano - Assistenza tecnica tel. 035 887111