



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

FEROX PRIMER

Fondo per metalli zincati

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Ferox Primer- fondo per metalli zincati è un prodotto ideale per pretrattare le superfici zincate. L'applicazione del primer migliora l'adesione degli smalti utilizzati per la finitura della superficie. La sua resistenza agli agenti atmosferici, insieme all'asciugatura rapida, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno. Di colore grigio e opaco, è adatto a tutti i tipi di finitura. Valvola autopulente.

- MODALITÀ D'USO

Preparazione della superficie:

Carteggiare finemente la superficie se necessario. Pulire quindi accuratamente la superficie da trattare da polvere, grassi e unto.

Applicazione:

Agitare energicamente la bombola almeno due minuti. Spruzzare da una distanza di 25 cm. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

Sovraverniciabile con qualsiasi vernice dopo 2-4 h.

Eventuali macchie di prodotto possono essere rimosse con acetone e/o diluente nitro.

- SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml

Codice: 2012

- AVVERTENZE

Per info sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza.

In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate si prega di contattare l'azienda

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Aerosol
Odore	Caratteristico di solvente
Colore	Grigio chiaro
Resa	0,8 - 1m ²
Propellente	Propano – butano
Resistenza alla temperatura	80°C
Tempi di asciugatura	2-4 ore

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

T.S. 19.12.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

